



SAINT-ASTIER

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

DÉCOFOND®

Mortier régulateur de fond (prêt à l'emploi)

Le DÉCOFOND® est un mortier composé de Chaux Naturelle Pure de Saint-Astier, de résines, de sables siliceux et d'adjuvants spécifiques. Il est conçu pour préparer des murs intérieurs et extérieurs avant des travaux de décoration, tels que des badigeons à l'intérieur et à l'extérieur et des stucs à l'intérieur.

• CONDITIONNEMENT :

Vente en sac de 30 kg

• CONSERVATION et GARANTIE :

- 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

PRÉPARATION des supports :

Dans tous les cas, les pièces métalliques seront passivées et protégées.
Les réparations des supports seront effectuées en fonction des DTU afférents.

• APPLICATION SANS TRAME en FIBRE de VERRE :

- **À l'intérieur** : possibilité d'appliquer directement le DÉCOFOND® sur :
 - Plaques ou carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire.
 - Pour les briques, les agglos de ciment, le béton : une préparation du support peut être nécessaire en fonction de l'état et de la planimétrie.
- **À l'extérieur** : un sous-enduit et (ou) un enduit de finition adaptés et ayant au moins 3 mois d'âge sont obligatoires avant l'application du DÉCOFOND®.

• PRÉPARATION DU DÉCOFOND® :

- Malaxer de préférence mécaniquement en ajoutant **3 à 3,5 litres** d'eau propre par seau.
- Ouvrabilité : 15 à 45 mn selon les conditions climatiques.
- Dans le cas d'un malaxage directement dans le seau, le mélange devra être homogène, sans grumeaux et sans laisser de produit non malaxé.

• APPLICATION AVEC TRAME en FIBRE de VERRE à L'INTÉRIEUR et à L'EXTÉRIEUR :

- Supports "hétérogènes" éventuellement réparés.
- Supports anciens en plâtre, plâtre-chaux.
- Torchis, pisés, adobes.
- Anciens enduits résistants.
- Enduits de chaux et chanvre (à l'intérieur).
- Peintures ou RPE (lessivés, adhérents et non résiliants) avec un test de convenance.

• CONSOMMATION APPROXIMATIVE :

- 1,7 kg par mm d'épaisseur/m² soit environ 3,5 kg/m² minimum sur support lisse (1 seule passe), ou 10 kg/m² (en 2 passes avec trame en fibre de verre).

MISE EN ŒUVRE SANS TRAME :



Voir supports

- Appliquer à la lisseuse métallique une à deux passes de 2 à 4 mm.
- L'épaisseur totale maximum sera de 10 mm ponctuellement selon les besoins.

MISE EN ŒUVRE AVEC TRAME :



- Incorporer avec la lisseuse la trame dans une couche de 3 mm à 6 mm de DÉCOFOND®
- Finir par 1 passe de 2 à 4 mm pour uniformiser la surface.

Le lissage final est souvent précédé d'un léger talochage éponge.

• PROTECTION POUR DÉCOFOND® LAISSÉ EN L'ÉTAT :

L'application d'une cire ou d'un hydrofuge de surface de type HYDROTEX® est possible pour protéger le DÉCOFOND® des salissures et obtenir un effet décoratif et hydrofugé (cette protection empêchera l'application d'un revêtement de finition associé).